

ULTIMA III – technický list

strana 1(1)

Jednorázový ochranný nátěr proti graffiti.

POPIS VÝROBKU:

Vodní disperze pryskyřice na bázi akrylátů a PTFE (poly-tetrafluorethylen).

Víceúčelová bezbarvá ochrana pro použití v interiérech a exteriérech. Vlastnosti výrobku ho předurčují pro použití jako ochranu:

- **proti graffiti** : pro povrchy hrubé, nenatřené;
ULTIMA III eliminuje savost podkladu, zablokuje graffiti na povrchu nátěru a ulehčuje odstranění graffiti z povrchů.
- **proti zašpinění** : ULTIMA III působí proti usazení špíny a nečistot na ošetřených podkladech.
- **proti vlhnutí** : ULTIMA III omezuje pronikání vlhkosti z vody stékající po vertikálních površích.

POUŽITÍ :

Na všech nenatřených podkladech z materiálů jako : cement, kámen, beton, azbesto-cement (eternit), cihly.

VÝHODY :

- Podle typu podkladu lze volit matný nebo lesklý nátěr.
- Po vyschnutí nátěru povrch nepůsobí vlhkým dojmem.
- Díky obsahu PTFE, ošetřený povrch lépe odolává usazování špíny.
- Nátěr snižuje významně paropropustnost povrchů.
- Nátěr chrání měkké podklady vůči nepříznivým vlivům eroze.
- Nátěr nezloutne, dobře odolává nepříznivým účinkům kyselin (kyselé deště) a alkalických látek.
- Díky vodoodpudivosti nátěru, betonové povrchy nepraskají : přípravek zamezuje oxidaci železa a chrání před nepříznivými následky opakovaného zmrazení a rozmrazení betonu.
- Výrobek je rozpustný ve vodě, při jeho aplikaci se neuvolňují škodlivé výpary.
- Přípravek může být použit pro porézní i neporézní materiály, jak v interiérech, tak v exteriérech.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný podklad v dobrém technickém stavu. Před nanášením první vrstvy nátěru doporučujeme povrch zvlhčit : sníží se spotřeba přípravku a zlepší přilnavost ochranného filmu k povrchu.

Nátěr nanášejte malířskou štětkou, válečkem nebo stříkácí pistolí, ve dvou vrstvách. Vrstvy naneste opakovaně po sobě v rozmezí 1 hodiny.

Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem ochranného filmu. Místa, kde nátěr stéká z povrchu nebo kde je ochranná vrstva příliš silná, zarovnejte štětkou nebo válečkem. Tento úkon nebude mít za následek vznik bělavých míst ani po úplném uschnutí. Průměrná spotřeba přípravku je 100 až 150 g na vrstvu a na m².

ŘEDĚNÍ :

1. vrstva : podle poréznosti povrchu použijte přípravek neředěný nebo ho naředte vodou

2. vrstva : nanášejte pouze neředěný přípravek

Poznámka : pro co nejpřesnější odhad spotřeby přípravku a za účelem stanovení zředění nátěru v první vrstvě je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ GRAFFITI :

- Pro odstranění graffiti použijte odstraňovač **STRUCTURE**. Vyčkejte 10 minut, poté jemným kartáčováním rozrušte graffiti, povrch opláchněte vodou a osušte.
- Máte-li k dispozici zařízení pro čištění tlakovou vodou (100 barů), 10 minut po aplikaci odstraňovače nasměrujte vodní proud na místa pomalovaná graffiti (voda může být teplá i studená).
- Na povrch, ze kterého jste graffiti odstranili, naneste ochrannou vrstvu ULTIMA III dříve než povrch uschne (tj. na vlhký podklad).

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Vyhýbejte se přímému kontaktu přípravku s kůží a očima. Používejte ochranné brýle a rukavice. Místa znečištěná přípravkem okamžitě opláchněte vodou.

Vlastnosti :

Barva : bílá, opalescenční - **Zápach** : slabý

Hustota : 1 - **Rozpouštědlo** : voda

Doba schnutí nátěru : pro každou vrstvu počítejte min. 1 hodinu, podle okolní teploty.

Spotřeba : podle typu povrchu, 100 až 150g nezředěného výrobku na vrstvu a m²

Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je 5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

Skladování : ve větrané, vyhřívané místnosti

Chraňte před mrazem

Balení : v 5 a 20 litrových nádobách

Použitelnost : 1 rok od data výroby



Důležité :

Jelikož aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze