

ULTIMA I – technický list

strana 1(1)

Permanentní ochranný antigrafitový nátěr.

POPIS VÝROBKU :

Dvousložkový nátěr nebo lak na bázi polyuretanových pryskyřic, který zajišťuje vynikající odolnost ošetřených povrchů proti zašpinění, graffiti a působení rozpouštědel.

Pro opakované odstraňování graffiti z disponovaných míst, GRAFITIX vyvinul speciální nátěr ULTIMA I. Tento nátěr je odolný vůči opakovanému působení speciálních rozpouštědel.

Speciální vlastnosti nátěru umožňují, aby zůstaly čisté zdi, dveře, podezdívky, ploty jak uvnitř, tak vně stavení.

Nátěrová hmota je vyráběna jako bezbarvý lak. Nabízeny jsou také pastelové odstíny získané tónováním bílé základní barvy. Nátěr může mít saténový nebo lesklý vzhled.

POUŽITÍ :

Uvnitř nebo vně stavení např. na beton, cement, železné kovy, cihly, dřevo, atd.

Nátěr nebo lak ROC lze použít na akrylátové a glycerofalátové fasádní nátěry nebo na R.P.E. za předpokladu, že podklad je ve vynikajícím stavu, je vyzrálý (minimálně 6 měsíců), suchý a tvrdý.

V těchto případech je nezbytné použití izolačního nátěru **ULTIMA PRIMER** ještě před nanesením samotného laku nebo nátěru **ULTIMA I**. Vrstva **ULTIMA I** zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou vrstvou ROC a znemožní, aby se původní fasádní nátěr odlepil.

Má-li být použit lak ROC na hrubý, porézní, nenatřený podklad, nanesením jedné nebo dvou vrstev **ULTIMA PRIMER** se zamezí tomu, aby ošetřený povrch trvale působil vlhkým dojmem. (viz výrobní list)

OMEZENÍ :

Neošetřovat: podklady měkké nebo ohybatelné, z umělých hmot nebo z elastických materiálů; ani ty materiály, které mají přirozeně „dýchat“ (opracovaný kámen ...)

Nenatírat na: vlhký podklad, podklady se sníženou přilnavostí ani na podklady ve špatném stavu, na povrchy vytvořené z písku, apod. Za účelem vyloučení jakýchkoliv sporů a zklamání z aplikace výrobku, před každým použitím otestuje zvolený nátěr na malé ploše povrchu, případně nás požádejte o radu.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1) Pryskyřici s vytvrzovačem důkladně promíchejte. Před samotným použitím nechte směs odležet alespoň 15 minut, aby nedošlo k tvorbě bublin v nátěru.

2) Malířskou štětkou nebo válečkem naneste 2 vrstvy nátěru ve 24 hodinovém intervalu (připravenou hmotu můžete popřípadě rozpustit pomocí **STRUCTURE**).

Nepoužívejte při teplotách nižších než 10°C a vlhkosti vyšší než 80 %.

Po ukončení aplikace nátěru použité nástroje očistěte přípravkem **STRUCTURE**. Graffiti se z ošetřeného povrchu odstraní pomocí **ULTIMA NET II (tekutý nebo gel)**. Pokud by na povrchu zůstaly viditelné barevné stíny, pro jejich odstranění použijte prostředek **SHADOW ERASER**.

Vlastnosti :

- hustota : 1 - 1,2 g / cm³ (lak nebo nátěr)
- viskozita : řez č. 4 - 100 až 120 vteřin
- životnost směsi pryskyřice / vytvrzovač : 8 až 12 hodin při 20°C

- poměr pryskyřice / vytvrzovač :

LAK: 65/35 (lesklý) ; 70/30 (satén) ;

80/20 (satén mat)

NÁTĚR : 75/25 (lesklý) ;

80/20 (satén a satén mat)

- bod vzplanutí : >21°C

- suchý extrakt 50 až 60% hmotnosti

- sušení při 20°C 60% rel. vlhkosti

bez prachové složky : 30 minut;

suchý zbytek : 1 hodina

pevný zbytek : 8 hodin

Max. doba mezi aplikací 2 vrstev : 48 hod.

Pokud by tato doba měla být překročena, již nanesenou vrstvu odstraňte.

Spotřeba : přibližně 8 m²/kg na 1 vrstvu.



Z povrchů ošetřených nátěrem nebo lakem ULTIMA I lze graffiti snadno odstranit

Balení :

5 kg, 10 kg, 20 kg a 25 kg (podle barvy), jednotlivé složky jsou baleny v odpovídajícím poměru.

Spotřebujte do 1 roku od data uvedeného na obalu (platí pro originální, hermeticky uzavřené nádoby).

Důležité :

Protože aplikace **ULTIMA I** jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku..

Výhradní dovozce pro ČR a SR:

FASCO plus, s.r.o., K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 244 470 794, HOT LINE +420 608 956 570, e-mail : fasco@fascoplus.cz , www.fascoplus.cz, IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE
zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze